

# FS GUARD

成分：ジアメター / メタノール / 水 / シリコン

内容量：1リットル 弱アルカリ性 原産：米国

シリコン系濃縮撥水剤



驚異の撥水力が  
長期的に持続。

一度塗りで撥水効果を発揮し、壁面の浸水を長期ガード！！



## 用途

スタッコ、モルタル、漆喰、砂岩、人造石、コンクリート(打放し、高架橋)、ブロック、セメント判等の壁面に塗布すると表面の細孔に浸み込み強力な撥水性を発揮します。

## 施工方法

- ①1リットルのFSガードに7リットルの清水を加え、8倍希釈の撥水溶液8リットルを作ります。
- ②8倍希釈の溶液を使用して6℃～38℃の比較的乾燥した気候のもとで施工してください。夜間気温がマイナスを予想される状況下では使用を避けてください。
- ③擬石等の吸い込みの激しい素材の場合は約10 ml/l(希釈換算)程度になりますが、スタッコの場合は約20～24 ml/l(希釈換算)。パターンによって施工可能な面積が増減します。
- ④塗装用電動スプレーガン(口径0.6～1.2)や携帯型スプレー等で、十分に乾燥させたスタッコの上に壁面から30cm程度離してスプレーしてください。
- ⑤下地の十分に乾燥しているスタッコの表面に外気温が約20℃の場合、表面に塗布して5～10分程乾燥が始まり、約2時間程度で乾燥します。
- ⑥FSガードは適切に塗布すれば、塗布した表面を7～10年保護します。

## 施工上の注意

- 撥水剤の塗布には塗り残しの無い様にご注意ください。乾燥してから水を掛けてご確認ください。
- スプレーで塗布する時に壁面から間隔が取れない場合、気泡が発生する可能性があります。
- 外気温が6℃以下の場合、塗布された表面が気化熱により白く変色する場合がありますので気温には十分ご注意ください。その場合刷毛塗り等で試し塗りしてご確認ください。

## 取扱い上の注意

- 幼児の手の届かない所に保管してください。目に入った時は15分間水で流し、医師の診察を受けてください。
- 吸引した時は新鮮な空気環境に移動し安静にし、医師の診察を受けてください。
- 飲み込んだ時は直ちに医師の診察を受けてください。

## 販売元

株式会社ファシリティサポート *~Facility Support~*

〒270-0163

千葉県流山市南流山4丁目2-5 11ツ June Six 105

TEL:04-7199-3402

FAX:04-7199-3404

MAIL:info@f-supo.co.jp

HP:http://f-supo.co.jp